

Artikel-Nr.:

Modellname:

506995-0

FIRE KEEPER® EN Strickbund

**Design & Konstruktion:**

**Beschreibung:**

Der FIRE KEEPER® EN PBI ist geeignet für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technische Hilfeleistung im Sinne der DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1+AC:2009). Der Handschuh ist wärme- und kälteisolierend. Hitzebeständig bis 250° C Kontakthitze. Er bietet einen hohen Tragekomfort bei besonders guter Griffigkeit und gutem Schutz gegen mechanische Risiken. Durch sein Porelle-Insert ist er atmungsaktiv.



Größen:

7 - 12

Farbe:

2400 navyblau

**Materialien:**

**Innenhand, Fingerspitzen  
Fingergelenk-, Daumen-  
und Knöchelverstärkung:**

PBI gold elastische Maschenware, 76% Aramid (Kevlar®) / 24% Polybenzimidazole mit flammfester Silikon-Beschichtung

**Handrücken:**

Körpergewebe aus 100% Aramid (Nomex®) mit Nahtschutz und FC-Ausrüstung (wasserabweisend)

**Innenfutter:**

Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% Aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

**Strickbund:**

97% Aramid (Kevlar®) / 3% Elasthan

**Insert:**

Porelle-Membran (Polyurethan), wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch


**Applikationen:**

reflektierendes Label „FIRE KEEPER® EN PBI by askö“ auf Stulpe, silber Paspel am Knöchel, D-Ringe und Karabinerhaken

**Gebrauchsinformationen:**

**Waschen:**

Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.



\*geprüft 5 Zyklen

**Empfehlung:**

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

**Einschränkung:**

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

**Gebrauchsdauer:**

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

**Lagerung / Entsorgung:**

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

**Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1+AC:2009) CAT III**

| Parameter                                                            | Anforderung             | Stufe |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| A = Abrieb (DIN EN 388)                                              | min. 3                  | 3     |
| B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)<br>(DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.) | min. 2                  | 3     |
| E = Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997                               |                         | x     |
| C = Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388)                                | min. 3                  | 3     |
| D = Durchstichfestigkeit (DIN EN 388)                                | min. 3                  | 3     |
| A = Brennverhalten (DIN EN 407)                                      | min. 4                  | 4     |
| Tastgefühl (DIN EN 420)                                              | min. 1                  | 5     |
| Konvektive Wärme (DIN EN 367)                                        | HTI <sub>24</sub> ≥ 13  | -     |
| Strahlungswärme (DIN EN ISO 6942)                                    | RHTI <sub>24</sub> ≥ 20 | -     |
| Kontaktwärme (DIN EN 702)                                            | t <sub>h</sub> ≥ 10s    | -     |
| Nahtfestigkeit (DIN EN ISO 13935-2)                                  | min. 350 N              | -     |



PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 13997:

|                           | Leistungsstufen |   |    |    |    |    |
|---------------------------|-----------------|---|----|----|----|----|
|                           | A               | B | C  | D  | E  | F  |
| E = Schnittfestigkeit (N) | 2               | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

**Prüfstelle Modul B:** 0197 – TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 – D – 90431 Nürnberg

**Prüfstelle Modul C2:** 0624 – Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.  
Piazza S. Anna, 2 – I – 21052 Busto Arsizio (VA)

**Kontakt:**

askö GmbH – Innovative Schutzausrüstung  
Adolph-Kolping-Str. 6, D – 72393 Burladingen  
Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 95000-29  
E-Mail: info@askoe-online.de  
Website: www.askoe-online.de

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft

Leistungsdaten nach DIN EN 388 – mechanische Risiken

| Prüfung                                  | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen) | 100     | 500     | 2000    | 8000    | -       |
| B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test | 1,2     | 2,5     | 5,0     | 10,0    | 20,0    |
| C = Weiterreißkraft (N)                  | 10      | 25      | 50      | 75      | -       |
| D = Durchstichkraft (N)                  | 20      | 60      | 100     | 150     | -       |

Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.askoe-online.de](http://www.askoe-online.de)